



**Material Prüfinstitut  
Hellberg GmbH**

Am Kirchwege 2  
21379 Boltersen

Tel.: +49 4136 9123 50  
Fax: +49 4136 9123 55  
Email: [info@mpi-gmbh.de](mailto:info@mpi-gmbh.de)  
Internet: [www.mpi-gmbh.de](http://www.mpi-gmbh.de)

**Prüfzeugnis Nr.: 12 4347 - S / 07**

Datum: 17.04.2007  
Seite 1 von 2

**Auftraggeber:** Benecke-Kaliko AG  
Beneckecallee 40  
30419 Hannover  
Deutschland

**Auftragsnummer:** 200600420

**Auftrag vom:** 11.04.2007

**Art der Prüfung:** Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach  
DIN 51130

**Prüfmaterial:**

Handelsübliche Bezeichnung:  
(gemäß Angaben des Auftraggebers) Flightfloor Classic, U.-Nr. 07-0606, NTF  
quer, Charge M32(31), Produkt Narbe 293

Abmessungen Prüfkörper:  
(nach DIN / BGR181) 100 cm x 50 cm (Länge x Breite)

Oberfläche: eben, strukturiert durch Prägung

Format: 100 x 50 cm

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden

Prüfzeugnis-Nr.: 12 4347 - S / 07

Seite 2 von 2

### Prüfung

<b>Datum der Prüfung:</b>	16 04 2007
<b>Prüfverfahren / -grundlagen:</b>	<b>DIN 51130 (Ausgabe 2004-06):</b> Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. <b>BGR 181:</b> Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.
<b>Fugenbreite des Prüfbelages:</b>	0 cm
<b>Prüfergebnis</b>	
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel:	11,1°
Mittelwert des Verdrängungsraums:	nicht geprüft
<b>Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:</b>	<b>R 10</b>
<b>Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum:</b>	entfällt

### Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 17.04.2012, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

### Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.  
Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig

